

## TROCKENBETON C25/30 TROCKENESTRICH C30-F5



Fremdüberwacht durch bvfs Salzburg

Produktart FERTIGPRODUKT  
Werksgemischter Trockenbeton und -estrich

Hauptbestandteile Rundkornsand 0 – 4 mm und Portlandzement.

Produkt-eigenschaften

- LEUBE Trockenbeton/-estrich ist ein werksgemischtes Trockenprodukt und kann sowohl für Estrich- als auch für Betonierarbeiten und Betoninstandsetzungen eingesetzt werden
- Wasserzugabe je nach Anwendung 4 – 5 l/Sack
- Verarbeitung nicht unter +5 °C
- LEUBE Trockenbeton C25/30 Trockenestrich C30-F5 ist ein werksgemischter Trockenmörtel aus ofengetrocknetem Zuschlag (Rundkorn) 0 – 4 mm und Portlandzement nach ÖNORM EN 12620 und Zement gemäß EN 197-1

Anwendungs-gebiete

- Bewehrte und unbewehrte Stahlbetonbauteile
- Instandsetzung und Verstärkung von Beton- und Stahlbetonbauteilen
- Für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich wie Fundamente, zum Verfüllen von Mantel- und Schalungssteinen, Gartenmauern, Stützen und Pfeilern, zum Ausgießen von Aussparungen, Fenster- und Türstürze, Balken und Überlager, Geschossdecken, Aufbau- und Fertigteildecken, Deckenroste, Stiegen, Fußböden, Schächte, Versetzen von Rand- und Bordsteinen, Verlegen von Bodenplatten und Natursteinen und vieles mehr
- Verbundestrich
- Schwimmender Estrich

Verarbeitung Trockenbeton

- Sämtliche Betonarbeiten sind wie üblich auszuführen
- LEUBE Trockenbeton/-estrich kann als Sackware händisch mit einem Freifall-, Durchlauf- o. Zwangsmischer gemischt werden
- Der Frischbeton ist nach dem Mischen so rasch als möglich einzubauen und vom Mischer bis zur Einbaustelle so zu transportieren, dass er sich nicht entmischt (Schiebetrufe, Krankübel, Trichter, Rohre usw.)
- Fallhöhen über einem Meter sollten vermieden werden
- Der eingebrachte Beton muss entsprechend seiner Konsistenz verdichtet und geglättet werden

**LEUBE**  
B A U S T O F F E

**Zementwerk LEUBE GmbH**

Gartenauerplatz 9

A-5083 St. Leonhard / Gartenau

Tel. +43 - (0)50 / 8108 - 256 und 257

Fax +43 - (0)50 / 8108 - 259

E-Mail [verkauf@leube.at](mailto:verkauf@leube.at)

[www.leube.at](http://www.leube.at)

## TROCKENBETON C25/30 TROCKENESTRICH C30-F5

Stand 04/2014

Seite 2 von 2

|  |  |
|--|--|
| Verarbeitung<br>Estrich                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ LEUBE Trockenbeton/-estrich kann als Sackware händisch im Freifall-, Durchlauf- oder Zwangsmischer gemischt werden</li> <li>■ Achtung: Bei hohen Temperaturen können kürzere Abbinde- und Erhärtungszeiten auftreten!</li> <li>■ Zum Anmachen nur reines Wasser verwenden!</li> </ul> |
| Mischungsverhältnis<br>Materialverbrauch | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1000 kg Trockenbeton/-estrich ergeben ca. 510 – 520 l Frischbeton</li> <li>■ Für 1 m<sup>3</sup> Beton benötigt man ca. 45 – 50 Säcke LEUBE Trockenbeton/-estrich</li> </ul>  |
| Ergiebigkeit                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ca. 2 m<sup>2</sup>/Sack je cm Estrichstärke</li> <li>■ Für die Art und Dauer der Nachbehandlung von LEUBE Trockenbeton/-estrich sind die einschlägigen Normen und Richtlinien zu beachten</li> </ul>   |
| Gebindegröße                             | Sack zu 40 kg, Palette zu 30 Säcken = 1200 kg  |
| Lagerung                                 | Trocken und auf Paletten   |
| Haltbarkeit                              | Ca. 3 – 6 Monate ab Lieferdatum  |
| Qualitätssicherung                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erfolgt durch permanente Eigenüberwachung in unserem Werklabor (nach EN 197-1)</li> <li>■ Die Fremdüberwachung erfolgt durch die Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg</li> </ul>  |

Sicherheitsdatenblatt anfordern bzw. beachten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: [verkauf@leube.at](mailto:verkauf@leube.at)



**Zementwerk LEUBE GmbH**

Gartenauerplatz 9

A-5083 St. Leonhard / Gartenau

Tel. +43 - (0)50 / 8108 - 256 und 257

Fax +43 - (0)50 / 8108 - 259

E-Mail [verkauf@leube.at](mailto:verkauf@leube.at)

**[www.leube.at](http://www.leube.at)**